

Ökomaja linaõlivaha

Naturaalne segu on valmistatud looduslikust mesilasvahast ja külmpressitud linaõlist kohalike meistrite poolt käsitööna. Sobib hõõveldatud, hõõveldamata, lihvitud, peitsitud puitpindadele sisetingimustes, eelnevalt õli või vahaga viimistletud esemete värskendamiseks. Segu muudab pinda tumedamaks, seetõttu soovitame teha proov vähemärgatavas kohas.

Uue puitpinna eelnev töötlemine.

Sõltuvalt puiduliigist ja viimistlus kvaliteedist võib vajalikuks osutuda pinna eelnev niisutamine ja karvase pinna vahelihvimine. Selleks niisuta pind kergelt märjaks. Peale täielikku kuivamist (üldjuhul järgmisel päeval) lihvi üleskerkinud puidusüü nr. 150 - 180 lihvpaberiga piki puidukiudu siledaks. Seejärel eemalda tolm. Niisutamine ei ole kohustuslik. Vahatamiseks peab puitpinna niiskus olema alla 14%, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur vähemalt 10°C.

Vahatamine. Esimene kiht: Kanna segu ühtlase õhukese kihina pintsliga või pehme lapiga pinnale ja lase imenduda. Kiiremini imenduvad pinnad muutuvad matiks ja neid võib jooksvalt üle katta. 1 kuni 2 tunni pärast eemaldame mitteimendunud segu pinnalt lapiga ja poleerime villase riide või poleerkettaga. Vahatatud pind omandab siidja läike.

Teine kiht: Kui peale esimese kihi kuivamist on tekkinud karedaid kohti, siis teostame vahelihvi ja katame teise kihi analoogselt esimesele.

Vana pinna värskendamine: Peale puhastusvahendiga puhastamist, kanname segu pinnale analoogselt esimesele kihile.

Lappide isesüttimisoht! Isesüttimisoht on ka õlisel lihvimistolmul. Hoida tööpauside ajal lapid mittesüttivas anumaga ja tööde lõpetamisel hävita ohutult. Hoida laste eest kaitstult. Toode on keskkonnale ohutu ja lahustivaba. Jälgida allergilisust looduslike komponentide suhtes.

Koostis: Kuumutatud looduslik mesilasvaha ja külmpressitud linaõli.

Omadused: Pehme konsistents, difuusne, vetthülgav, antistaatiline, siidja läikega, hooldatav, lahustivaba.

Kulu: Ca 0,02- 0,03 L 1 m² hõõveldatud puitpinnale ühes kihis.

Kuivamisaeg: 24 - 48 h 20° C juures.

Pakend: 2 dl, 4,5 dl, 15 dl klaaspurk.

Säilivus: Avamata õhutihe pakend säilib vähemalt 2 a mittekülmuvas ja kuivas kohas.

Hooldus ja tööriistade puhastamine: Sooja linaõliseebi lahusega.

Tootja: Ökomaja OÜ, <http://okomaja.ee/>

Edasimüüja: Majatohter OÜ, Väike-Patarei 5, 10 415, Tallinn
E-R 10-18, L 10-14, P suletud
Telefon: +372 64 14 509, +372 5306 1223,
<http://majatohter.ee/>