

# LUBIKROHV

## PEENVIIMISTLUS 0-1

<b>Kirjeldus</b>	Saviukumaja lubi peenviimistluskrohv sisaldab kõrgkvaliteetset kustutatud lupja CL90 ning erinevaid spetsiaalse söelkõvera järgi hoolikalt valitud liivasid, mis tagavad väga hea töödeldavuse ja pinnatugevuse. Peenviimistlus lubikrohv (terasuurus 0-1mm, kuivsegu).						
<b>Kasutus</b>	Kasutatakse lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks nii välis- kui sisetingimustes, kaasa arvatud niisketes ruumides. Sobib samuti kips-, kipskiud-, puitkiudplaatide viimistlemiseks ning vanade lubikrohvitud pindade värskendamiseks.						
<b>Värvivalik</b>	Kreemvalge. Võimalik on toonida Saviukumaja looduslike pigmentidega.						
<b>Omadused</b>	Lubikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, pärsib hallistuste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest saasteainetest ning antistaatiline. Saviukumaja peenviimistlus lubikrohv on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja nakkuvusega, niiskust läbilaskev materjal, talub vähesel määral seina liikumist (vajumist).						
<b>Aluspind</b>	Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad eelnevalt niisutada.						
<b>Tingimused</b>	Aluspinna ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb krohvimisel välistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest.						
<b>Segu valmistamine</b>	Ühele 25kg kotile kuivsegule lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada.						
<b>Töövahendid</b>	Kellud, hõõrutid, silutid, liibid.						
<b>Paigaldus I</b> (Lõpptulemus- sturktuurne pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega.						
<b>Paigaldus II</b> (Lõpptulemus- sile pind)	Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 2-3 mm. Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga. Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.						
<b>Lõppviimistlus</b>	Lõppviimistluseks soovitame pinna sisetingimustes kruntida Saviukumaja viimistluskrundiga, välistingimustes katta lubivärvidega.						
<b>Hooldus</b>	Lubikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab lubikrohv endasse.						
<b>Materjali kulu</b>	3.5-5 kg/1m <sup>2</sup>						
	<table border="1"><thead><tr><th>PAKEND</th><th>KATVUS 2mm</th><th>KATVUS 3mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>25 kg kott</td><td>ca 7 m<sup>2</sup></td><td>ca. 5 m<sup>2</sup></td></tr></tbody></table>	PAKEND	KATVUS 2mm	KATVUS 3mm	25 kg kott	ca 7 m <sup>2</sup>	ca. 5 m <sup>2</sup>
PAKEND	KATVUS 2mm	KATVUS 3mm					
25 kg kott	ca 7 m <sup>2</sup>	ca. 5 m <sup>2</sup>					
<b>Ohutus</b>	Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitav on kasutada kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.						
<b>Säilitamine</b>	Säilitada kuivades tingimustes.						
	Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitusel töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab kehtivuse uue väljaandmisel. Viimati uuendatud: 04.12.2015.						