

SEINAVÄRV ELLA



Seinavärvis on ühendatud väärt looduslike koostisainete parimad omadused: linaõlivärnitsa elastsus, tselluloos-liimi tugevus, kriidi katvus ja naturaalseste pigmentide mahedus. Värv on lihtne peale kanda, see katab hästi, olles samas kergemini puhastatav võrreldes tavapäraste loodusvärvidega. Seinavärv Ella on ideaalne valik inimesele, kes soovib keskkonnasõbralikku, kuid mugavamalt hooldatavat seinapinda.

Kasutuskohad: Sobib nii kuivades tingimustes krohvitud, pahteldatud kuid ka puidust, kivist, betoonist, papist, kips- ja puitkiudplaadist pindade viimistlemiseks.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema puhas ja vaba tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldada varem värvitud pinnalt lahine värv. Eelnevalt kriitvärviga või muud kriitivad (määrivad) pinnad pesta hoolikalt. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. Läbijooksud jt tundmatud plekid katta "Isoleerkrundiga" ja lasta kuivada. Õli jt raskemad plekid isoleerida "Isoleerlakiga".

Kruntimine: Kõik imavad poorsed pinnad (nt krohv, pahtel, kips, puit, papp) kruntida "Isoleerkrundiga" ja lasta kuivada 12h. Täpsemad tööjuhised leiad "Isoleerkrundi" kasutusjuhendist.

Sobivad töövahendid: Naturaalse karvaga pintsel, värvirull.

Värvimine: Enne kasutamist värv korralikult läbi segada. Seismisel värvi pinnale tekkinud kuivanud kiht eelnevalt eemaldada. Värv pinnale tekkinud vedeliku kiht segada läbi. Krunditud pinnale kanda värv vähemalt kahes kihis. Värv kuivab veidi tumedamaks. Teise kihiga valmisvärvi võib vajadusel lahjendada veega, lisades seda kuni 10% värvi kogusest. Rulliga värvides võib värvikiht saada õhuke ning tarvis võib minna kolmandat värvikihti.

NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Kuivamine: Kuna seinavärv Ella sisaldab linaõlivärnitsat, kulub värvikihi lõplikuks kivistumiseks ca 2 kuud. Enne seda on värv mustusele ja plekkidele vastuvõtlikum ning värvitud pinda on keerulisem puhastada. Enne 2 kuu möödumist tuleks värvitud pindade puhastamist vältida.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib puhastada märja puhta lapi või švammiga, millele on lisatud seebivett. Vältida tugevat nühkimist abrasiivsete materjalidaga. NB! Mitte puhastada enne 2 kuu möödumist värvimistööst. Värvipinna puhastatavus ei ole siiski võrreldav tavavärvidega.

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist sooja seebivee lahusega.

Tööohutus: Värvimisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib värv nahka kuivatada. Lage värvides kasutada kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata.

Säilitamine: Pärast värvi kasutamist valada värvile õhuke kiht vett ja sulgeda õhutihedalt. Värv hoida kuivas, jahedas, mittekülmavas kohas. Pärast läbikülmumist ei ole värv enam kasutatav.

Jäätmete kõrvaldamine: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Paken-deid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel aluspindadel läbi viidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.



Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!

Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32

www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee

värvi tüüp	vesialuseline emulsioonvärv
läikeaste	matt
maht	1, 3, 10 l
katvus	6–7 m ² / 1 l (esimene kiht), 8–10 m ² / 1 l (teine kiht). Rulliga värvides võib vaja minna kolmandat värvikihti. Värvikulu oleneb aluspinna imavusest ja tasetasusest, sileda pinna puhul on kulu väiksem.
kuivamisaeg	tolmukuiv ca 24–36 h (+20°C, hea ventilatsioon). Ülevärvitav 24 h pärast. Värv kivistub lõplikult 2 kuu jooksul, enne seda värvitud pindu mitte määrada ega puhastada!
sideaine	linaõlivärnits
koostis	pigment, kriit, linaõlivärnits, vesi, metüütselluloos.
vedeldi	vesi
veekindlus	vetthülgav
töövahend	pintsel, rull
hooldatavus	märgpuhastatav niiske lapi või švammiga

Ilesüütimise oht! Sisaldab linaõlivärnitsat. Õlised lapid ja riided koguda kokku ja säilitada kinnises mittepõlevas anumas või hoida pärast kasutamist märjalt kuni hävitamiseni.

S 2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.