

TOONIV ÕLIVAHA

Läbipaistev või kattev




3101 Värvitu 3102 Aurutatud Pöök 3103 Hele Tamm 3104 Punane 3105 Kollane 3111 Valge



3118 Graniithall 3119 Siidjashall 3123 Mänd 3125 Sinine 3131 Roheline 3132 Hallikasbeez



3136 Kask 3137 Kirss 3138 Mahagon 3143 Konjak 3161 Eeben 3164 Tamm



3166 Pähkel 3168 Antiiktamm 3169 Must 3172 Siidvalge 3181 Savihall 3186 Valge matt



3188 Lumevalge



KIRJELDUS

Läbipaistev või kattev viimistlusvahend mis ühendab endas looduslikke õlisid ja vahasid.

Osmo Tooniv õlivahaga viimistletud pind on mustust ja vetthülgav, tugev ning kulumiskindel, pinda siluv. Puidusüü jääb nähtavaks. Võrreldes tavapärase viimistlusvahenditega, loovad taimsed koostisosad ühtlasema ja harmoonilisema välimuse. Lihtne peale kanda, kruntimine ja lihvimine pole vajalik - see säästab aega ja raha.

Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab paisumist ja kokkutõmbumist. Vastupidav veini, õlle, koola, kohvi, tee, piima, mahla, vee plekkidele (DIN 68661-1C).

Kuiv viimistlus on ohutu inimestele, loomadele ja taimedele ning sobib vastavalt EU normi EN 71.3 ka laste mänguasjade viimistlemiseks. Sülje- ja higikindel (DIN 53160).

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo tooniv õlivaha sobib puidust interjööri kaunistamiseks ning kaitseks: seinapaneelid, liistud, talad, ukсед. See sobib ka liimpuitkilpidele, puitlaastplaatidele ja MDF'le. Ideaalne kasutada esimese kihina puitpõrandatel.

Soovitame väga mööbli ja laste mänguasjade viimistlemiseks.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli, takjaõli, liinaseemneõli, karnauba- ja kandelilla vaha), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abained Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba).

Toode vastab EL määrase (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)).

TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.90-1.3 g/cm³

Viskoossus: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : >61°C. DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.



EELTÖÖD

Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 18%).

Osmo Tooniv õlivaha on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt. Pind peab olema puhas, kuiv. Väikesed kriimud ja augud täida puidupahtliga. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk. Kui vajalik, kasuta lihvpaberit - põrandatel karedusega 100-150, mööblil 180-240. Eemalda tolm.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE

Läbipaistvalt toonitud (1 kiht): Kanda puhtale ja kuivale pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalsete harjastega pintslit või mikrokiust rulli.

Kergelt toonitud efekti saavutamiseks kanda õlivaha puidu pinnale ühtlase õhukese kihina puuvillase lapiga ning 20 minuti jooksul hõõruda pind ühtlaseks.

Intensiivselt toonitud (2 kihti): Kanda puhtale ja kuivale pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalsete harjastega pintslit või mikrokiust rulli. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

Märkus: Suuremate pindade puhul võib toodet peale kanda roostevaba metallist õlilabidaga ja seejärel poleerida poleermasinaga, kasutades valget poleervilti.

Oluline: Põrandatele soovitage max. 1 õhuke kiht toonivat õlivaha ja pealmine 1 kiht värvitut Osmo Polyx® Original õlivaha. Valgeks toonitud põrandate puhul pealmine kiht valge pigmentiga Osmo Polyx® toonitud õlivaha 3040.

TÖÖRISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 24 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 L - 24 m² üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Liiga paks õlivaha kiht ja ebapiisav ventilatsioon pikendavad oluliselt kuivamisaega.

Valides värvitoone, soovitage teha eelnevalt proovivärvimine. Troopilistele, tihedatele ja õirikastele puiduliikidele (Wenge, Merbau, Meranti jne) soovitage viimistlusena kasutada Osmo õlivaha väärispuidule (1101). Soovitage enne teha proovikatmine. Hoiatus: Mööbli sisemus ja sahtlid katta ühekordselt õhukese kihina, kasutades nt. puuvillast lappi.

VÄRVITÖÖNID

- 3101 Värvitu
- 3102 Aurutatud pöök
- 3103 Hele tamm
- 3104 Punane
- 3105 Kollane
- 3111 Valge
- 3118 Graniithall
- 3119 Siidjashall
- 3123 Mänd
- 3125 Sinine
- 3131 Roheline
- 3132 Hallikasbeez
- 3136 Kask
- 3137 Kirss
- 3138 Mahagon
- 3143 Konjak
- 3161 Eeben
- 3164 Tamm
- 3166 Pähkel
- 3168 Antiiktamm
- 3169 Must
- 3172 Siidvalge
- 3181 Savihall
- 3186 Valge matt
- 3188 Lumevalge

PURKIDE SUURUSED (sõltuvalt tootest)

0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

HOIATUS

Tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (Isesüütmise oht!).

Ohutuskarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.